



Scheda tecnica n. 138/B
Rev. 003 del 25/03/2008

OX 138 TRASPIRANTE INTERNO ALTA COPERTURA

PITTURA MURALE TRASPIRANTE INTERNO (Codice prodotto : 1001-)

DESCRIZIONE:

Pittura Murale traspirante per interno buon indice di punto di Bianco ed una elevato potere coprente. Dotata di elevata copertura, ed ottima opacità e forte potere mascherante sulle imperfezioni del supporto. La sua traspirabilità favorisce il naturale passaggio del vapore attraverso le murature. Garantisce al supporto un ottimo grado di traspirazione ed una buona idrorepellenza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI :

Di facile applicazione assicura una buona finitura estetica con aspetto opaco. Buona distensione, pertanto è particolarmente indicato per la protezione e decorazione di superfici murali interne, dove si richiede un buon livello di finitura. D'impiego universale è adatto, con idonea preparazione di fondo, anche per supporti in legno e per ricoprire carte da parati.

Caratterizzata da una copertura elevata ad aspetto vellutato, è una ottima soluzione per applicazione all'interno.

- buona traspirabilità e distensione;
- Opaca e bianco scenografico ;
- buona resistenza all'abrasione
- forte resa e ottimo potere di copertura;
- permeabilità al vapore acqueo;
- Uso professionale e facile applicazione " fai da te"

CAMPI DI APPLICAZIONE

E' una pittura espressamente formulata sia per utilizzatori professionisti che per gli hobbisti, in quanto possiede caratteristiche di elevata copertura, facilità di applicazione, buona dilatazione ed inoltre trasferisce al supporto un aspetto opaco ed uniforme anche in presenza di superfici con assorbimenti differenti. Pertanto è indicata per la protezione e decorazione di superfici murali interne, come appartamenti, uffici, centri commerciali, villaggi turistici, alberghi. E' particolarmente adatta anche a decorare qualsiasi ambiente in cui è richiesta una grande traspirabilità per evitare il fenomeno di muffe e condense

COLORE : Bianco e per il " fai da te" colorate con coloranti concentrato

CONFEZIONI : E' venduto in contenitori 14 lt. -4 lt

CONDIZIONI DEL SUPPORTO :

La superficie murale deve essere sana, asciutta, ben aderente ed in assenza di vecchie pitture sfarfallate che vanno rimosse completamente. Esente di macchie di umidità, tracce di sporco e grasso. Le irregolarità del muro, crepe e eventuali spaccature dovranno essere eliminate e stuccate con STUCCO in polvere e/o pasta per interno. E' consigliato su supporti nuovi e/o con residui di vecchie pittura l'applicazione di isolante Fissativo diluito secondo istruzioni e successive 2 mani di pittura.

DATI PRINCIPALI A 20°C :

Aspetto	Opaco
Composizione	legante a base di resine copolimeri sintetici in emulsione
Peso Specifico	1,65 +/- 0,07 Kg./lt a 20 °C
Viscosità Brookfield :	18.000 +/- 2000 cps G6V10 a 20 °C
% solido in volume	65% +/- 0,5% p/p
Permeabilità a vapore acqueo	Alta UNI 10795 – UNI EN ISO 7783-2
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali UNI 10795
Resistente al lavaggio	Resistente al lavaggio > 1000 cicli Gardner UNI 10795 - 10560
Presenza di sporco	Bassa UNI 10792

ISTRUZIONI PER L'USO :

Miscelazione: Miscelare accuratamente prima dell'applicazione

Applicazione: A pennello, a rullo, a spruzzo in due mani intervallate da 24 ore

Diluyente: Acqua potabile

Volume Diluyente: Dal 20 al 30% in prima mano - 20 al 30 % in seconda mano fino a viscosità opportuna

Consumo teorico: 8-13 mq/lt per mano

4 – 7 m/lt finito

in base al supporto ed al tipo di applicazione

Tempo essiccazione: 2/3 ore al tatto - 12 ore in profondità – 12/24 ore ricopertura a 20°C e 65% di umidità VOC: al



massimo 10 gr/lt

Scheda tecnica n. 138/B
Rev. 0 del 25/03/2008**OX 138 TRASPIRANTE INTERNO ALTA COPERTURA**

PITTURA MURALE TRASPIRANTE INTERNO (Codice prodotto : 1001-)

Durante l'esecuzione delle opere sotto elencate si avrà cura di proteggere tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura. Preparazione dei supporti mediante spolveratura o spazzolatura per l'asportazione di vecchie pitture poco aderenti ed in fase di stacco, eventuale pulitura ad ottenimento di superfici opportunamente risanate e pronte ai vari cicli di finitura. Applicazione a pennello o a rullo di una prima mano di pittura coprente per interni a base di resine copolimeri in emulsione, cariche inerti e pigmenti organici selezionati, seguita a strato completamente asciutto di una seconda mano dello stesso prodotto.

Le applicazioni saranno eseguite su superfici perfettamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle superfici compresa tra i +5°C ed i +-35.

Non applicare in pieno sole o sotto la pioggia o in caso di presenza di vento con particelle in sospensione, di fumi o vapori inquinanti aggressivi. Non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere. Il prodotto è alcalino pertanto si consiglia l'uso dei guanti. Si raccomanda di pulire accuratamente gli attrezzi da lavoro dopo l'utilizzo. Evitare di aggiungere acqua quando la consistenza non permette più l'applicazione a pennello. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Modalità di applicazione" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza. La Società produttrice non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali negativi del prodotto che derivano da applicazioni errate.