



# SCHEDA TECNICA

Rev000 del 20/11/2021

pag. 1 di 1

## X PITTURA AL QUARZO - PITTURA AL QUARZO INTERNO & ESTERNO

PITTURA AL QUARZO TRASPIRANTE INTERNO ED ESTERNO (Cod. prod 0107)

### DESCRIZIONE:

Pittura al quarzo a finitura opaca a base di farine di quarzo che la rendono vellutata al tatto e facilmente smacchiabile. Nella protezione di edifici nuovi o in ristrutturazione è ideale per pareti interne ed esterne riparate, come loggiate, verande, porticati, gallerie, sottobalconi, archi, pareti e muretti coperti. Per la sua alta viscosità e il minimo ritiro è molto riempitiva e mascherante sulle imperfezioni e cavillature dei supporti murali.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI :

La versatilità d'impiego, la discreta adesione e l'estrema facilità di applicazione la rendono indicata per interni ed esterni se non è richiesta una particolare resistenza agli agenti atmosferici e chimici. Si presta bene alle applicazioni con pennello per finiture uniformi, lisce ed opache, come pure, con il rullo di pelo, con il quale si ottiene un effetto a buccia appena accennato, apprezzato, sia nelle pitturazioni di esterni, che di interni. Finitura Opaca

- effetto liscio e bucciato ;
- Discreta resistenza agli agenti atmosferici
- Ottima potere riempitivo e mascherante
- Buona traspirabilità

### CAMPI DI APPLICAZIONE :

E' ideale per pareti interne ed esterne riparate, come loggiate, verande, porticati, gallerie, sottobalconi, archi, pareti e muretti coperti. Confezionato in bianco luce, si presta ad essere attintato con coloranti universali o in sistemi tinto metrici fornendo alle pareti interne un tono omogeneo senza bruciature di colore.

**COLORE** : Bianco e Colore

**CONFEZIONI** : E' venduto in contenitori 14 lt. - 4lt

### DATI PRINCIPALI A 20°C :

<b>Aspetto</b>	Opaco
<b>Composizione</b>	legante a base di resine copolimeri sintetici in emulsione a farina di quarzo
<b>Peso Specifico</b>	1,70 +/- 0,07 Kg./lt a 20 °C
<b>% solido in volume</b>	71,9%
<b>Consumo teorico:</b>	3/5 mq/lt per mano ed in base all'assorbimento ed al ciclo di applicazione
<b>Tempo essicazione:</b>	2 ore a 20°C e 65% di umidità
<b>(Direttiva 2004/42/CE)</b>	Valore limite UE di COV Cat c/Ba 40 g/l (2010) , pronto all'uso contiene al max 20 g/l di COV

### CONDIZIONI DEL SUPPORTO :

La superficie murale deve essere sana, asciutta, ben aderente. Esente da efflorescenze saline o risalite d'acqua con presenza di umidità . Le vecchie pitture sfarfallate vanno rimosse completamente mediante idrolavaggio a pressione. Non applicare su supporti freschi e con presenza alcalina, pertanto è consigliato rispettare un minimo di carbonatazione di almeno quattro settimana. Si consiglia su supporti nuovi e/o con residui di vecchie pittura l'applicazione di **ACORI ISOLANTE FISSATIVO** diluito secondo istruzioni e successive applicazioni.

### ISTRUZIONI PER L'USO :

**Miscelazione:** Miscelare accuratamente prima dell'applicazione  
**Applicazione:** A pennello, a rullo, a spruzzo in due mani intervallate da 24 ore  
**Diluente:** Acqua potabile  
**Volume Diluente:** Dal 20 al 40 % fino a viscosità opportuna  
**Consumo teorico:** 40-60 mq/lt per mano a seconda dell' assorbimento e del tipo di applicazione  
**Tempo essicazione:** 8-12 ore in profondità - 2-3 ore al tatto a 20°C e 65% di umidità  
**VOC:** al massimo 20 gr/lt



# SCHEDA TECNICA

## X PITTURA AL QUARZO - PITTURA AL QUARZO INTERNO & ESTERNO

PITTURA AL QUARZO TRASPIRANTE INTERNO ED ESTERNO (Cod. prod 0107)

Durante l'esecuzione delle opere sotto elencate si avrà cura di proteggere tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura. Preparazione dei supporti mediante spolveratura o spazzolatura per l'asportazione di vecchie pitture poco aderenti ed in fase di stacco, eventuale pulitura ad ottenimento di superfici opportunamente risanate e pronte ai vari cicli di finitura. Applicazione a pennello o a rullo di una prima mano di pittura coprente per interni a base di resine copolimeri in emulsione, cariche inerti e pigmenti organici selezionati, seguita a strato completamente asciutto di una seconda mano dello stesso prodotto.

Le applicazioni saranno eseguite su superfici perfettamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle superfici compresa tra i +5°C ed i +35.

Non applicare in pieno sole o sotto la pioggia o in caso di presenza di vento con particelle in sospensione, di fumi o vapori inquinanti aggressivi. Non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere. Il prodotto è alcalino pertanto si consiglia l'uso dei guanti. Si raccomanda di pulire accuratamente gli attrezzi da lavoro dopo l'utilizzo. Evitare di aggiungere acqua quando la consistenza non permette più l'applicazione a pennello. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Modalità di applicazione" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza. La Società produttrice non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali negativi del prodotto che derivano da applicazioni errate.