

OK CLIMA

Idropittura termica anticondensa per interni



plastic
second life

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Migliora il comfort termico
- Combatte la formazione di condensa
- Resistente alle muffe
- Altamente coprente
- Extra opaca
- Adatta per tutti gli ambienti interni
- Senza formaldeide

DESCRIZIONE

Pittura murale completamente a base acqua, dalla formula professionale con resine sintetiche e inerti selezionati. **OK Clima** è una pittura termica, anticondensa e resistente alle muffe. Contiene speciali microsfeere ad effetto traspirante e termoregolatore. Risulta extra-opaca e molto coprente, è consigliata per ambienti poco ventilati, soggetti ad umidità e condensa.

Ai sensi della norma europea EN 13300, "Classificazione dei Prodotti all'acqua per pareti e soffitti interni", **OK Clima** si caratterizza come segue:

CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 13300

Potere coprente con resa di 8 m²/l (EN ISO 6504-3):

> 98%
classe 2

Brillantezza 85° (EN ISO 2813):

G4
molto opaco

Dimensione massima particelle (EN 21524):

S1
fine

CAMPI DI APPLICAZIONE

Pitturazione di tutte le **superfici interne vecchie, nuove o già verniciate**.

Applicata in interni, **OK Clima** aderisce su tutti i tipi di murature, intonaci, rasature e su vecchie pitture opportunamente preparate.

CICLO APPLICATIVO

Preparazione del sottofondo

Le superfici da trattare devono essere stagionate, perfettamente pulite, coese e asciutte.

Eliminare completamente le parti poco aderenti. Livellare eventuali irregolarità del sottofondo (fori, fessure, crepe) e riparare le parti degradate, fino a ottenere una superficie sufficientemente planare e uniforme.

Applicazione del fondo

Selezionare il prodotto di fondo in base alle condizioni del supporto e alla tipologia della finitura desiderata: in condizioni normali applicare un fissativo acrilico trasparente; scegliere un fondo acrilico pigmentato per coprire precedenti pitturazioni in tinte scure.

Attendere la completa essiccazione del fondo (4-6 ore) prima di procedere con l'applicazione di **OK Clima**.

Applicazione della finitura

È necessario diluire **OK Clima** con 10-15% di acqua corrente pulita. Si raccomanda di miscelare tutto il prodotto prima dell'utilizzo, aiutandosi se possibile con un trapano a basso numero di giri. Per usi parziali, travasare la pittura necessaria in un secchio pulito, aggiungere la parte di acqua in proporzione, miscelare nuovamente.

OK Clima si applica a pennello, rullo o spruzzo. Il ciclo prevede l'applicazione di due mani **OK Clima** a distanza di 6-8 ore l'una dall'altra, in funzione delle condizioni di umidità e temperatura e, comunque, a strato sottostante completamente asciutto.

AVVISI IMPORTANTI

- Non applicare sotto i +5°C o sopra i +35°C.
- Non applicare con umidità superiore a 85%.
- Non applicare su superfici esterne.
- Non applicare su supporti umidi o non stagionati.
- Valutare l'utilizzo su supporti trattati con smalti o vernici lucide non assorbenti che possono compromettere l'adesione del prodotto.

PULIZIA

Pennelli, rulli e le attrezzature usate durante l'applicazione si puliscono prima dell'essiccazione di **OK Clima** con acqua.

RESA

La resa è fortemente influenzata dall'assorbimento e rugosità del supporto e dall'attrezzo utilizzato per l'applicazione.

In condizioni normali la resa è indicativamente di **10 m² per litro**, riferiti a **una mano** di prodotto.

CONFEZIONI

OK Clima viene fornito in fustini di plastica riciclata da 10 litri.

IMMAGAZZINAGGIO

24 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Evitare di disperdere nell'ambiente. Raccogliere il prodotto fuoriuscito. Non disperdere l'acqua di lavaggio nell'ambiente. Smaltire i rifiuti in conformità alle normative locali.

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

Dati identificativi del prodotto

Consistenza:	liquido pastoso
Colore:	bianco
Massa volumica (EN ISO 2811-1):	ca. 1,00 g/cm ³
Residuo secco in peso (EN ISO 3251):	ca. 57 %

DATI APPLICATIVI

Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C
Diluzione con acqua:	10-15 %
Attrezzi idonei:	pennello, rullo, spruzzo
N° mani consigliate:	2
Tempo di attesa tra le mani:	6-8 ore in funzione delle condizioni di umidità e temperatura
Resa:	10 m ² / litro, per mano

PRESTAZIONI FINALI

Fattore resistenza alla diffusione del vapore μ (EN ISO 7783)	83
Resistenza al passaggio del vapore relativo a 0,15 mm di spessore secco sD (EN ISO 7783)	0,012 m

PRESTAZIONI AMBIENTALI

Contenuto di VOC nel prodotto pronto all'uso, colore bianco (Direttiva Europea 2004/42/CE)	≤ 30 g/l
Emissioni VOC - INDOOR AIR QUALITY	classe A+

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

Mapei S.p.A.

Via Cafiero, 22, 20158, Milano



+39-02-376731



www.mapei.com



mapei@mapei.it

3194-4-2026-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

